

經濟部標準檢驗局第六組

正字標記產品檢驗報告

臺北市濟南路一段四號

70:429

案號：CNM04575Y10810

共 2 頁， 第 1 頁

註：申請案〔新申請許可使用正字標記〕者，證書號碼欄填：無

產品名稱	聚氣乙烯系地磚	工廠名稱	南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠
規格及型號	2.0mmx12"x12"/型號:531	工廠地址	新北市泰山區南林路102號
證書號碼	台正字第 04575 號	抽樣日期	108 年 10 月 01 日
適用標準	CNS 8906 A2138	檢驗完成日期	108 年 12 月 20 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 外觀	依表6規定	符合	
2. 尺度			
2.1 厚度	2.0±0.15 mm	2.00 mm	
2.2 寬度(300mm以上)	304.8±0.30 mm	304.79 mm	
2.3 長度(300mm以上)	304.8±0.30 mm	304.68 mm	
3. 直角度	0.25 mm以下	0.12 mm	
4. 凹陷量			
4.123 °C	0.08mm以上	0.13 mm	
4.245 °C	1.2mm以下	0.19 mm	
5. 殘留凹陷量	0.25 mm以下	0.06 mm	
6. 加熱長度及寬度變化率			
6.1 加熱長度變化率	0.25 %以下	-0.23 %	
6.2 加熱寬度變化率	0.25 %以下	-0.04 %	
7. 耐污染性			
7.12 %氫氧化鈉溶液	不得有明顯色澤變化及光澤變化	符合	
7.25 %氫氯酸	不得有明顯色澤變化及光澤變化	符合	
7.3 水泥糊	不得有明顯色澤變化及光澤變化	符合	
8. 褪色性	3級以上	4級	
9. 防滑性(防滑係數)	記錄其試驗結果(水加灰塵的散布狀態)	0.45	
10. 塑化劑(可塑劑)含量	8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%(質量比)	符合	
DMP		未檢出(可檢下限0.003%)	

共二聯：第一聯送廠商，無加鋼印者本紀錄無效

經濟部標準檢驗局第六組

正字標記產品檢驗報告

臺北市濟南路一段四號

案號：CNM04575Y10810

共 2 頁 ， 第 2 頁

註：申請案〔新申請許可使用正字標記〕者，證書號碼欄填：無

共二聯：第一聯送廠商，無加鋼印者本紀錄無效

產品名稱	聚氣乙烯系地磚	工廠名稱	南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠
規格及型號	2.0mmx12"x12"/型號:531	工廠地址	新北市泰山區南林路102號
證書號碼	台正字第 04575 號	抽樣日期	108 年 10 月 01 日
適用標準	CNS 8906 A2138	檢驗完成日期	108 年 12 月 20 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
DEP DBP BBP DEHP DNOP DINP DIDP		未檢出(可檢下限0.003%) 未檢出(可檢下限0.003%) 未檢出(可檢下限0.003%) 未檢出(可檢下限0.003%) 未檢出(可檢下限0.003%) 未檢出(可檢下限0.03%) 未檢出(可檢下限0.03%)	
11. 石綿含量	不得檢出	未檢出	
12. 標示	依第10節規定	符合	
總 評	合格(依據1030424修訂公布之CNS執行檢驗)		
備 考	1.108年度普查 2.石綿含量一項採監督試驗		

報告  
簽署人

蔡宗訓

實驗室  
負責人

黃志文

局長  
授權簽發

第六組  
組長

黃志文