



摩登地磚

Modern PVC Tile

和樂系列

Life Series



南亞塑膠工業股份有限公司  
NAN YA PLASTICS CORPORATION

# Fashion space

人文與時尚的美學，締造溫馨的簡約居家

## 與空間對話

本產品表面已經過特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，先去除所有污漬，再用壓克力樹脂水臘保養表面，以保地磚亮麗。

▼此花紋尺寸比例為1:15，實際尺寸為24" x 24" x 2.5mm • 耐磨層0.2mm



J01-16041174



J02-16041175



J03-16041176



J04-16041177



J05-16041178



J06-16041179



J07-16041180



J08-16041181



J09-16041182



J10-16041183



J11-16041184



J12-16041185





J01-16041174 2.5mmx24" x24"



J04-16041177 2.5mmx24" x24"



16041180 2.5mmx24" x24"



J10-16041183 2.5mmx24" x24"



J02-16041175 2.5mmx24" x24"



J05-16041178 2.5mmx24" x24"



16041181 2.5mmx24" x24"



J11-16041184 2.5mmx24" x24"



J03-16041176 2.5mmx24" x24"



J06-16041179 2.5mmx24" x24"



16041182 2.5mmx24" x24"



J12-16041185 2.5mmx24" x24"

# Fashion space

人文與時尚的美學·締造溫馨的儉約居家

## 與空間對話

本產品表面已經過特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，先去除所有污漬，再用壓克力樹脂水臘保養表面，以保地磚亮麗。



▼此花紋尺寸比例為1:15，實際尺寸為24" x 24" x 2.5mm • 耐磨層0.2mm



J01-16041174



J02-16041175



J03-16041176



J04-16041177



J05-16041178



J06-16041179



J07-16041180



J08-16041181



J09-16041182



J10-16041183



J11-16041184



J12-16041185

CHARACTERISTICS	TEXT METHOD	RESULT
Dimension 尺寸	CNS8907	610mmx610mm
Dimension Stability 收縮與捲曲	CNS8907	<0.75, <0.50 PASS
Residual indentation after static load 殘餘壓痕	SGS	0.08mm PASS
Resistance to Fire 防焰性	CNS7614	PASS
Light Resistance 耐光性	CNS8907	Level 5
Wear Resistance 耐磨性	CNS8907	7.6mg PASS
TVOC 總揮發性有機質	MOIS901014	N.D 未檢出
Toxic Examination 有毒物質檢測	SGS	N.D 未檢出
Hacey Metal Examination 重金屬檢測	NIEAR201.13C	N.D 未檢出
Asbestos Examination 石棉鑑定	CNS13970	N.D 未檢出

### ● 保養方法：

- 1.完成鋪設工作應檢查每片地磚是否確實黏牢於地面，於完工後可用水臘或地板蠟（切記不可使用醇類如酒精或鹼類如煤油等）以除去施工所留下之污點並可兼地磚表面之保養。在完工後七天內請勿令地板受潮。
  - 2.平常之清潔可先以掃把將灰塵及砂粒掃除，再以拖把擦拭，如有必要時可加入適當之地板蠟或水臘以求更加清潔及保養之效，但請必用過多的水來清洗。
  - 3.變形接縫面可能有損地磚，例如：傢具之腳柱宜加墊片以保護地磚之表面，並延長使用年限。
- 備註：南亞塑膠地磚樣本上所貼切樣，只有部份呈現塑膠地磚，僅供參考！塑膠地磚以實際到貨顏色為主！敬請於施工前確認顏色是否如真！否則已施工之商品將無法接受退貨，謝謝！

### ● 施工方法：

- 1.施工前地面務必乾燥、平坦穩固，並確定完全無塵。
- 2.施工地面如為磁磚、大理石等請將接縫之凹槽補平。
- 3.施工地面如為木質地板及複合地板，其厚度需為在1.2cm以上，不可有彎曲變形或翻起現象，釘頭應確實釘入地板內。
- 4.施工地面如為水泥地不能有起砂、凹凸或龜裂之情形，如為新鋪之水泥地，須待完全乾燥後方能施工鋪設。
- 5.上膠要均勻，塗佈之厚度要細小。
- 6.上膠後依現場環境氣候、溫度情況、現場適用之專用膠水特性，選擇最佳開始鋪設時間。未明之處，請電詢專業技術部門。
- 7.貼上地磚後，一個小時左右要修正缺點，未貼牢者，以滾筒壓牢。
- 8.「南亞塑膠地板」施工務必搭配使用「南亞水性膠膠膠」，以確保品質，敬請宣導配合。

### ● 保養與存放

- 1.地磚應避免陽光直接照射或淋雨。
  - 2.施工前把所有地磚平放於地面，排列堆積，以解除因捆包所引起的不良缺點。
  - 3.搬運過程請小心輕放，不可拋擲，以免損傷地磚之膠面，影響本產品之品質。
- 注意事項：樣本切樣只能局部呈現，請施工前需再次確認，否則施工過之商品將無法接受退貨。



IOS App



Android App

<http://www.npc.com.tw>



**南亞塑膠工業股份有限公司**

**NAN YA PLASTICS CORPORATION**

塑膠第三事業部 · Plastics 3rd Division

地址：台北市敦化北路201號

Office：201 Tun Hwa N. Road, Taipei, Taiwan

TEL: 886-2-27122211 EXT. 8226

FAX: 886-2-27178395